



- 标准委介绍
- 标准化新闻
- 农业标准化
- 工业标准化
- 服务业标准化
- 行业标准化
- 地方标准化
- 国际标准化工作
- 办事大厅
- 公众留言
- 法律法规
- 标准化管理
- 国标制修订
- 技术委员会
- 标准化科研
- 标准化简报
- 国家标准公告
- 国标计划公告
- 行标备案公告
- 地标备案公告
- 国标目录查询
- 国标计划查询
- 国标公告查询
- 技术委员会查询



当前位置: 首页 > 国家标准公告 > 2014年第26号中国国家标准公告

[国家标准公告查询](#)

附件下载:[2014年第26号](#)

中华人民共和国国家标准 公告

2014年第26号

关于批准发布GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准第2号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准第2号修改单，于2015年12月1日起实施，现予以公布（见附件）。

国家

标准委

2014年12月2日

- 国际组织相关链接
- WTO/TBT
- SPS通报咨询
- 地方政府
- 政府部门网站相关链接
- 地方质量技术监督局站点



版权所有: 中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号
地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088 办公室: 010-82262609
网站技术支持: 国家标准化管理委员会标准信息中心 010-82262941/2874
国家标准制修订工作管理信息系统技术支持: 010-82262874

国际标准投票系统技术支持: 010-82262629



国家标准委位置图

附件

GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》 第 2 号修改单

一、相关条文改用新条文

1) 将6.3条中的“、复合硅酸盐水泥”等字删除。

2) 6.3条后补充新条文，6.4：

“6.4 复合硅酸盐水泥的强度等级分为32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R五个等级。”

二、相关表格更改为新表

1) 表 3 更改为新表：

不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥，其不同龄期的强度应符合表3的规定。

表 3

单位为兆帕

品 种	强度等级	抗 压 强 度		抗 折 强 度	
		3d	28d	3d	28d
硅酸盐水泥	42.5	≥17.0	≥42.5	≥3.5	≥6.5
	42.5R	≥22.0		≥4.0	
	52.5	≥23.0	≥52.5	≥4.0	≥7.0
	52.5R	≥27.0		≥5.0	
	62.5	≥28.0	≥62.5	≥5.0	≥8.0
	62.5R	≥32.0		≥5.5	

普通硅酸盐水泥	42.5	≥ 17.0	≥ 42.5	≥ 3.5	≥ 6.5
	42.5R	≥ 22.0		≥ 4.0	
	52.5	≥ 23.0	≥ 52.5	≥ 4.0	≥ 7.0
	52.5R	≥ 27.0		≥ 5.0	
矿渣硅酸盐水泥 火山灰质硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥	32.5	≥ 10.0	≥ 32.5	≥ 2.5	≥ 5.5
	32.5R	≥ 15.0		≥ 3.5	
	42.5	≥ 15.0	≥ 42.5	≥ 3.5	≥ 6.5
	42.5R	≥ 19.0		≥ 4.0	
	52.5	≥ 21.0	≥ 52.5	≥ 4.0	≥ 7.0
	52.5R	≥ 23.0		≥ 4.5	
复合硅酸盐水泥	32.5R	≥ 15.0	≥ 32.5	≥ 3.5	≥ 5.5
	42.5	≥ 15.0	≥ 42.5	≥ 3.5	≥ 6.5
	42.5R	≥ 19.0		≥ 4.0	
	52.5	≥ 21.0	≥ 52.5	≥ 4.0	≥ 7.0
	52.5R	≥ 23.0		≥ 4.5	