

中华人民共和国国家标准

公 告

2012 年第 35 号

关于批准发布 GB 1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》

国家标准第 1 号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准 GB 1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》国家标准第 1 号修改单，自 2013 年 1 月 1 日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2012 年 12 月 13 日

附件

GB 1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

国家标准第1号修改单

1 将表1中有关HPB235的内容删除，修改为：

表1

| 产品名称 | 牌号 | 牌号构成 | 英文字母含义 |
|--------|--------|----------------|---|
| 热轧光圆钢筋 | HPB300 | 由HPB+屈服强度特征值构成 | HPB—热轧光圆钢筋的英文(Hot rolled Plain Bars)缩写。 |

2 将表5中有关HPB235的内容删除，修改为：

表5

| 牌号 | 化学成分(质量分数)，% 不大于 | | | | |
|--------|------------------|------|------|-------|-------|
| | C | Si | Mn | P | S |
| HPB300 | 0.25 | 0.55 | 1.50 | 0.045 | 0.050 |

3 将表6中有关HPB235的内容删除，修改为：

表6

| 牌号 | R_{eL} | R_m | A | A_{gt} | 冷弯试验 180° d-弯芯直径 a-钢筋公称直径 |
|--------|----------|-------|------|----------|---------------------------------|
| | MPa | MPa | % | % | |
| | 不小于 | | | | |
| HPB300 | 300 | 420 | 25.0 | 10.0 | d=a |

4 将4.1条修改为“钢筋屈服强度特征值为300级”。