

中华人民共和国国家标准公告

2011 年第 17 号

关于批准发布 GB/T 8081-2008《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导
则》和 GB/T 8082-2008《天然生胶 标准橡胶包装、标志、贮存和运输》
2 项国家标准第 1 号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准 GB/T 8081-2008《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）
规格导则》和 GB/T 8082-2008《天然生胶 标准橡胶包装、标志、贮存和运输》2 项
国家标准第 1 号修改单，自 2011 年 12 月 20 日起实施，现予以公布（见附件）。

二〇一一年十一月十日

附件：GB/T 8081-2008《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》国家标准第 1 号修改单

GB/T 8082-2008《天然生胶 标准橡胶包装、标志、贮存和运输》国家标准第 1 号修改单

附件:

GB/T 8081-2008 《天然生胶 技术分级橡胶 (TSR) 规格导则》

国家标准第 1 号修改单

一、标准第 6 章“表 2”增加恒黏胶 (SCR CV)、浅色胶 (SCR L)、全乳胶 (SCR WF) 三个规格, TSR 的技术要求为:

性能	恒黏胶 (SCR CV)	浅色胶 (SCR L)	全乳胶 (SCR WF)
颜色标志, 色泽	绿	绿	绿
留在 45 μ m 筛上的杂质 (质量分数) /%, 最大值	0.05	0.05	0.05
灰分 (质量分数) /%, 最大值	0.5	0.5	0.5
氮含量 (质量分数) /%, 最大值	0.6	0.6	0.6
挥发分 (质量分数) /%, 最大值	0.8	0.8	0.8
塑性初值 (PO), 最小值	—	30	30
塑性保持率 (PRI), 最小值	60	60	60
拉维邦颜色指数, 最大值	—	6	—
门尼黏度, ML (1+4) 100°C	60±5 (见注 1)	—	—

二、标准第 8 章中“对于未改、扩建的企业生产的胶包, 每个胶包的净含量可按 40kg ±0.2kg 执行, 但自 2012 年 1 月 1 日起生产的胶包, 每个胶包的净含量应按本标准的规定执行。”修改为:

对于未改、扩建的企业生产的胶包, 每个胶包的净含量可按 40kg ±0.2kg 执行, 但自 2015 年 1 月 1 日起生产的胶包, 每个胶包净含量 40kg ±0.2kg 的包装规格应停止执行。